

تكسية الواجهات بكسر الرخام

الوصف

طبقة أسمنتية ملونة مقاومة للماء ذات التصاق عالي لتكسية واجهات المباني .

الاستخدامات

لديكورات الواجهات الخارجية وحمايتها من العوامل الجوية .

المميزات

مقاوم للماء والرطوبة والأبخرة والأمطار .
التصاق جيد على الجدران التقليدية مثل الطوب و القوالب الخرسانية الجاهزة و اللياسة التقليدية .
اقتصاديّ جدا عند مقارنته باللياسة والدهان اللذان يحتاجان إلى صيانة مستمرة أما عند مقارنته بالحجر أو الرخام فإنه يتفوق عليهم بالسعر والمرونة في التعديل وسهولة التنفيذ والخيارات المتعددة بالألوان .

حيث انه منتج بعناية فائقة وخاصة عملية خلط الألوان فإنه يتمتع بلون متجانس لجميع أجزاء العمل وبذلك يتفوق على الخرسانة المسبقة الصب (بري كاست) والتي غالبا ما تكون ألوان واجهات المبنى الواحد متدرجة وغير متناسقة .

مرونة التشكيل والتغيير والنحت بالشكل الذي يريده الحرفي بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة المبنى .

عازل طبيعي للحرارة .

تعليمات التطبيق

تجهيز السطح

يجب أن يكون السطح صلب و مستقر وجاف لضمان التصاق و استقرار مار فكس .

يجب إزالة الأوساخ و الزيوت و الشحم والدهان و الألوان ... إلخ

قبل تطبيق خلطة مار فكس.

يفضل أن يكون السطح مستوي لذا تزال الزوائد وتملأ الفراغات وتعالج التشققات لكي نتجنب السّمك الزائد المكلف اقتصاديا ولضمان تجانس اللون .

عندما يكون السّطح أملس جدّا من المستحسن أن تعطيه خشونة معيّنة بتكسيّره أو كشطه لكي يحسّن التصاق مار فكس. إذا كان السطح جافا جدا ودرجة الحرارة مرتفعة يجب رش السّطح بالماء جيدا وتركه يمتصه قبل تطبيق خلطة مار فكس.

تشكيل واجهة المبنى

يتم تخطيط المبنى ومن ثم تجهز الفواصل بالأطوال المطلوبة وتكون من الخشب أو الألمنيوم أو البلاستيك المقوى بحيث يتم لصقها بوضع كمية من خلطة مار فكس عليها بسمك 2 – 4 مم وتركها لمدة لا تقل عن 10 دقائق ليجف ويصبح ممسكا بالحائط وعندها يصبح الدليل لعمل مستوى للمادة وعندما يزال يمنح الواجهة شكلا جماليا .

التطبيق في المناطق الحرجة

يجب وضع الشبك المعدني على الوصلات التي تكون بين الطوب والخرسانة وفي الأماكن التي بها تشققات قبيل تطبيق خلطة مار فكس.

الخلط والتطبيق

الخلط يمكن أن يُعْمَل إمّا يدويّا أو ميكانيكيّا لكي نحصل على تجانس أفضل.

أبق نسبة ماء متواصلة لكلّ كيس .

إن عدم إتباع هذه القاعدة قد يسبّب الاختلافات في اللون على السطح المغطّى.

اخلط بكميّات الماء النّظيف لكلّ 25 كجم.

كما يلي :

يدويًا

ميكانيكيًا

8 – 7 لتر

6.5 – 7.5 لتر

اخلط لمدة 5 دقائق حتى يصبح الخليط متجانسًا.
اترك الخلطة للاستقرار لمدة 10 دقائق ثم ابدأ بتطبيق الخلطة على الجدار يدويًا بالمسطرين أو رشّ بماكينة مناسبة .
الوقت المتاح للتطبيق و التسوية تقريبًا ساعة .
انشر الخليط فوق الحائط بسمك من 6 إلى 8 مم.
ثم اسحب الخليط بقدة الألمنيوم لعمل مستوى الخلطة بمستوى الفواصل .

اترك الخليط لمدة من 10 الى 30 دقيقة ثم رشّ كسر الرّخام على الخليط وعندما يبدأ الخليط بالجفاف قم بطرق السّطح بالمسطرين لتثبيت كسر الرخام داخلها بشكل مستوي ومتجانس.

التحذيرات

لا تطبق المادة على الجبس أو على الأسطح ذات الالتصاق الضعيف.
مار فكس ليس منتج سامّ في تكوينه مثل أيّ منتج إسمنتي آخر لذا تنطبق عليه نفس التوصيات المعتمدة في التطبيق للمنتجات الإسمنتية.

التعبئة

20كجم معبئة في عبوات معزولة من الداخل بطبقة نايلون.

الألوان

متوفر في ثمانية ألوان أساسية (أبيض - بيج - أصفر - رمادي - روزا - برتقالي - بني - أخضر) ويمكن عمل أي لون حسب رغبة العميل ضمن توفر الألوان.

التخزين

12 شهرًا في وعائها المغلق الأصليّ في مكان مغطى وجافّ.

الضمان

عشر سنوات من تاريخ التنفيذ.









